

OUTDOOR-OIL

1K-TERRASSENÖL

Lösemittelbasierendes 1K-Terrassen-Öl
für den Schutz von Holzterrassen und anderen
Holzflächen im Außenbereich

PRODUKTBESCHREIBUNG

Oxidativ trocknendes 1K-Terrassenöl auf Naturöl-
basis mit guter Beständigkeit gegenüber chemi-
scher und mechanischer Beanspruchung.

GEEIGNET FÜR

- Holzterrassen
- Sichtschutz
- Handläufe und Geländer
- Carports
- Gartenmöbel



PRODUKTVORTEILE / EIGENSCHAFTEN

- Ansatzfrei verarbeitbar
- Pinselfähig
- Hohe Elastizität
- Bewertungsgruppe C nach DIN 51097
(Rutschhemmung im Barfußbereich)
- GISCODE Ö60+ / stark lösemittelhaltig

TECHNISCHE DATEN:

Gebindeart	Blechgebinde
Gebindegröße	3 l
Lagerfähigkeit	mind. 24 Monate
Farbe	Natur, Teak, Bangkirai, Honig
Verbrauch je Auftragsschicht	ca. 50–60 ml / m ²
Reichweite	ca. 16–20 m ² / Liter
Verarbeitungsklima	Zwischen 18–25 °C bei 35–65 % rel. Luftfeuchtigkeit
Überarbeitbar	nach ca. 8–12 Stunden*
Endfestigkeit	nach ca. 7 Tagen*

* Bei 20 °C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit

HINWEIS

OUTDOOR-OIL enthält ca. 50 % Lösemittel. Je nach Holzart (Cumaro, etc.) kann es bei Regen passieren, dass wasserlösliche Holzinhaltsstoffe (Farbstoffe, etc.) angelöst werden und umliegende Flächen wie zum Beispiel Fassaden verschmutzen. Dies ist im Vorfeld zu prüfen und gegebenenfalls sind entsprechende Schutzmaßnahmen durchzuführen.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Hölzer mit einem besonders hohen Gehalt an Holzinhaltsstoffen vor der Erstbehandlung abwitern lassen (mind. 4 Wochen). Harzhaltige Holzarten, wie z. B. Lärche und Douglasie, mind. 6 Wochen Abwitern lassen. Frisch kesseldruckimprägniertes Holz, Massaranduba, Bangkirai oder Garapa vor der Erstbehandlung mind. 3 Monate abwitern lassen. Bereits vergrautes Holz vor der Behandlung mit dem PALLMANN ENTGRAUER behandeln. Die Holzoberfläche muss sauber, trocken und frostfrei sein (max. 18 % ± 6 % Holzfeuchte gemäß DIN 1052). PALLMANN OUTDOOR-OIL ist gebrauchsfertig. Bitte nicht verdünnen und gründlich umrühren. Alte offenporige Anstriche gründlich säubern, alte Farb- oder Lackschichten müssen vollständig entfernt werden. Das Anstrichergebnis ist u.a. abhängig von der Holzbeschaffenheit. Daher ist grundsätzlich ein Probeanstrich vorzunehmen.

VERARBEITUNG

1. Gebinde muss vor dem Gebrauch der empfohlenen Raumtemperatur (20 °C) entsprechen und gut aufgerührt werden.
2. PALLMANN OUTDOOR-OIL mit einem Auftragspinsel gleichmäßig in Holzmaserrichtung auf das saubere und trockene Holz auftragen. Ca. 8–12 Stunden trocknen lassen. Dann 2. Anstrich ebenfalls dünn auf das Holz auftragen.
3. Trockenzeit bis zur Begehrbarkeit: ca. 8–12 Stunden.
4. Werkzeuge nach Gebrauch mit geeigneter Verdünnung reinigen.

WICHTIGE HINWEISE

Bei Kontakt des Produktes mit Pads oder textilen Materialien besteht Selbstentzündungsgefahr. Deshalb getränkte Lappen, Pads o.ä. mit Wasser durchfeuchten und in dicht verschlossenen Behältern aufbewahren/entsorgen.

WICHTIGE HINWEISE

- Am besten verarbeitbar bei 18–25 °C und relativer Luftfeuchtigkeit 35 %–65 %. Niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit verlängern, hohe Temperaturen und niedrige Luftfeuchtigkeit verkürzen die Trocknungszeit.
- Viele Exotenhölzer wie z. B. Teak, Ipe Lapacho, Räuchereiche oder auch Wenge sowie Nadelhölzer enthalten Inhaltsstoffe (z. B. sog. Inhibitoren, Harze oder mineralische Einlagerungen), die zu wesentlichen Trocknungsverzögerungen, Benetzungsstörungen oder zu Farbveränderungen führen können. Aufgrund der Vielfalt und völlig unterschiedlichen Eigenschaften dieser Hölzer, muss grundsätzlich die Eignung erfragt, sowie ein Vortest durchgeführt werden.

- Originalgebinde bei trockener Lagerung mindestens 24 Monate lagerfähig.
- Angebrochene Gebinde dicht verschließen und den Inhalt rasch verbrauchen.
- Bei mäßiger Belastung kann nach Aufbringen der letzten Schicht die Fläche nach Trocknung über Nacht betreten werden.
- Um eine störungsfreie Trocknung zu gewährleisten, sollte es bis zu 24 Stunden vor und nach der Applikation zu keiner Wasserbeaufschlagung (Regen, etc.) kommen. Bitte die Applikation dementsprechend vorplanen.
- Um die Attraktivität sowie den Schutz der Holzterrasse dauerhaft aufrechtzuerhalten, muss je nach Beanspruchung ein- bis zweimal jährlich nachgeölt werden.

ARBEITS- UND UMWELTSCHUTZ

GISCODE Ö60+ stark lösemittelhaltig. Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Schutzhandschuhe oder Augenschutz tragen. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten. Zu beachten sind u.a.: GefStoffV und TRGS 617, Gefahren-/Sicherheitshinweise auf dem Gebindeetikett, Sicherheitsdatenblatt, Produktgruppeninformationen und Musterbetriebsanweisung der Bau-BG für GISCODE Ö60+.

ENTSORGUNG

Produktreste möglichst sammeln und weiter verwenden. Nicht in die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Restentleerte, ausgekratzte bzw. tropffreie Gebinde sind recyclingfähig. Gebinde mit flüssigem Restinhalt sowie gesammelte, flüssige Produktreste sind Sonderabfall. Gebinde mit ausgehärtetem Restinhalt sind Baustellenabfall.